



AQUAPRO^{LIGHT}

MEMBRANPLATE OG FOLIESYSTEM



Tilbehørsprodukter fra Jotun

Platen er testet med overflateprodukter og maling/sparkelsystem fra Jotun, med meget gode resultater hos Sintef Byggforsk. Testen som er utført er foreløpig ikke en del av TG 20678, pga manglende brannklassifisering, dette er for tiden under utarbeidelse/testing, og dokumenter vil bli fortløpende oppdatert. Produktene fra Jotun er ikke en del av tettesjiktet, som må utføres med et godkjent tettesjikt-system. Jotun produktene er kun for overflatebehandling.

Følgende produkter skal benyttes:

JOTUN TILBEHØR:

ART. NR.	NOBB NR.	ARTIKKELNAVN
FA26085860	26085860	JOTUN VÅTROMSSPARKEL 3L
FA27221704	27221704	JOTUN GRUNNING / LIM FOR VÅTROM 3L
FA51553626	51553626	LADY AQUA HVIT 2,7L
FA51553543	51553543	JOTAPROFF AQUATECH HVIT 2,7L

Underlag

Ved overmaling kreves at underlag er slett. Slett ut godt ved påføring av sement og lim ved rørgjennomføringer og forsegling av skjøter. Fjern utstående ujevnheter av lim og sementprodukter før sparkling.

Påføring

Ujevnheter i underlaget helsparkles med Jotun Sparkel Våtrom 2 ganger. Tørketid 24 timer pr sparkelbehandling. Slip og avstøv etter hver sparkling. Underlag skal det deretter grunnes 2 strøk med Jotun Grunning/Lim for Våtrom. Forbruk 4-5 m² /liter. Tørketid er 12 timer etter hvert strøk. Etterpå påføres LADY Aqua eller Jotaproff AquaTech maling i to strøk med et forbruk på 7-10 m² /liter. Malingen skal tørke min. 4 timer mellom hvert strøk.